



DÄMM FLACHS

FLACHS DÄMMPLATTE mit klassischer Bindefaser

Bezeichnung	Dämm Flachs
Bauaufsichtliche Zulassung	ETA – 15/0153
Inhaltsstoffe	82 – 86 % Flachs, 11 – 13% BiCo Fasern PET als Bindemittel, 3 - 5% Soda als Brandschutz

GRUNDANFORDERUNG 1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

nicht relevant

GRUNDANFORDERUNG 2: Brandschutz

Brandverhalten (DIN EN 13501-1 + A1) Klasse E

GRUNDANFORDERUNG 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Gehalt und/oder Freisetzung gefährlicher Substanzen Enthält keine gefährlichen Substanzen

Biologischer Widerstand (Wachstum von Schimmelpilzen) Wachstumsintensität 1
(Anhang B, EAD 040005-00-1201, EN ISO 846)

GRUNDANFORDERUNG 4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

nicht relevant

GRUNDANFORDERUNG 5: Schallschutz

nicht relevant

GRUNDANFORDERUNG 6: Energieeinsparung und Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D, 23,50}$ 0,0387 [W/m.K]

EN ISO 10456, Annex A of EAD 040005-00-1201)

$\lambda_{D, 23,80}$ für Deutschland 0,041 [W/m.K]

Wasserdampfdurchlässigkeit μ ≤ 2.2

(DIN EN 12086)

Wasseraufnahme (DIN EN 1609, Methode A) $\leq 3 \text{ kg/m}^2$

Maße

- Breite (DIN EN 822) $\pm 1.5 \%$
- Dicke (DIN EN 823) T2 (nach EN 13171)
- Länge Leistung nicht bewertet Hinweis: Nach DIN EN 13171 gibt es keine Obergrenze für die Länge der Matten

Dichte (DIN EN 1602) 32 kg/m^3 | Toleranz $\pm 10 \%$

Ausdehnungsstabilität unter spez. Bedingungen und Feuchtigkeit $\leq 3\%$

Zugfestigkeit (DIN EN 1608) $\geq 10 \text{ kPa}$

Dieses technische Merkblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit weiteren Unterlagen der JUTA a.s. Bei der Verarbeitung beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise. Die Vorgaben des nationalen Baurechts sind einzuhalten. Eine Haftung durch JUTA a.s. ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.